



## 三元共聚矽油 TSO-360 CONC

三元共聚矽油 YIMANOL TSO-360 CONC 是中低粘度的雙氨基聚二甲基矽氧烷，是專為紡織物柔軟劑和紡織物樹脂增塑劑的乳液複配而開發的，低粘度易乳化，羥基封端賦予一定的反應性，可增加紡織物的耐洗性；低 D4、D5、D6 環體含量，符合歐盟 REACHA 法規。

### 【產品性狀】

1. 外觀：清澈至略濁液體，無懸浮物和沉澱物
2. 氣味：略帶氨味
3. 粘度, at 25°C：約500
4. 活性含量：約100%
5. 比重 at 25°C：約1.0
6. 氮值(ppm/N)：3500

### 【特 徵】

1. TSO-360 CONC 低黃變。
2. TSO-360 CONC 好的懸垂性。
3. TSO-360 CONC 使織物具有軟滑手感及好的懸垂性。
4. TSO-360 CONC 使織物增加織物的彈性和褶皺回復力。
5. TSO-360 CONC 使織物增加織物的斷裂和撕破強度。
6. TSO-360 CONC 用作起絨和磨毛時的潤滑劑。

### 【乳化方法】

TSO-360 CONC	20g
H Ac	0.4g
NaAc. 3H <sub>2</sub> O	0.10g
C 1 3 ( E 0 ) 6	10 g
去離子水	69.5g
合計	100g

將TSO-360 CONC，冰醋酸，三水合醋酸鈉和表面活性劑在一起混勻，不斷攪拌下，逐漸加入水，直至水加完。

### 【儲 存】

在 5°C~30°C 條件下保存在原裝密閉容器中，標準有效期是從生產日期起 12 個月。

### 【包 裝】

190KG/桶

使用者需知：

- 本文所刊的都是我們認為可靠的資料。不過，使用者必須自行決定產品的適用性。
- 由於本公司無從對所有客戶的工藝狀況與織物種類一概明瞭，無法保證產品在個別用法與用途上或檢測要求上的正確性與適用性。
- 敦請閣下務必在使用之前，應先作徹底的驗證，然後再行決定最妥善的使用工藝與蔽公司所提供的原料的適用性。
- 本公司只對產品是否符合送樣規格給予保證。
- 產品的銷路或適用性或明示與暗示的保證；或銷售商與客戶的產品品質的爭執等，本公司一概不作任何責任上的承擔。
- 對銷售單位與使用者本公司唯一的承諾，僅限於合理的退回未使用的原料款項或更換其他本公司產品。
- 本公司對任何意外所造成的損失概不負責，我們所提供的使用建議，不得被當作侵犯任何專利權的導因。
- 請所有的客戶在使用本公司產品前，請確實熟讀本公司所提供的此說明訊息。對不熟讀者，不得藉故做為責任的任何藉口。