



活性染料固色劑 DR-670

纖維素纖維在染整加工後使用固色劑已成為一種趨勢。而隨著消費者的對於環保、變色性、水洗牢度……等等的要求。對生產廠商而言是一個追求的目標。有鑑於此，本公司特別開發此一符合環保、變色性少、可有效提高水洗牢度的直接、活性染料專用的固色劑 DR-670。其為無甲醛型陽離子固色劑。適用於棉纖維、Rayon等使用直接染料及活性染料染物的固色。

【 產品性狀 】

1. 外觀：淡黃色透明液狀
2. 組成：陽離子聚合物
3. 含固量：40±1%
4. 離子性：陽離子
5. PH 值：7~10
6. 溶解性：易溶解於任何比例的水

【 特徵/用途 】

1. DR-670 可應用於纖維素纖維、Rayon及其混紡織物上。
2. DR-670 可應用於直接、活性染料的染色上。
3. DR-670 可有效提高水洗、摩擦牢度。
4. DR-670 對日光牢度影響些微。
5. DR-670 對織物變色性少，手感變化性少。
6. DR-670 屬於環保型產品，不含甲醛。

【 產品應用 】

可用於浸漬法及浸軋法固色

浸漬法：用量：1~3%(對織物量)，溫度：40~60°C

時間：20~40min 浴比：1:20

浸軋法：用量：15~25g/l

【 產品包裝 】

120kg 塑膠桶

使用者需知：

- 本文所刊的都是我們認為可靠的資料。不過，使用者必須自行決定產品的適用性。
- 由於本公司無從對所有客戶的工藝狀況與織物種類一概明瞭，無法保證產品在個別用法與用途上或檢測要求上的正確性與適用性。
- 敦請閣下務必在使用之前，應先作徹底的驗證，然後再行決定最妥善的使用工藝與敝公司所提供的原料的適用性。
- 本公司只對產品是否符合送樣規格給予保證。
- 產品的銷路或適用性或明示與暗示的保證；或銷售商與客戶的產品品質的爭執等，本公司一概不作任何責任上的承擔。
- 對銷售單位與使用者本公司唯一的承諾，僅限於合理的退回未使用的原料款項或更換其他本公司產品。
- 本公司對任何意外所造成的損失概不負責，我們所提供的使用建議，不得被當作侵犯任何專利權的導因。
- 請所有的客戶在使用本公司產品前，請確實熟讀本公司所提供的此說明訊息。對不熟讀者，不得藉故做為責任的任何藉口。